

## SCHEMA TECNICA

<b>ASTRO - effetto glitter perlescente</b>		<b>5685...</b>	
<b>FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO GLITTER</b>			
<b>INTERNO</b>		<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>	
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>		<b>CARTONGESSO</b>	
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>		<b>A base di legante acrilico in emulsione acquosa e pigmenti luminescenti</b>	
		<b>Peso specifico</b>	1,20 – 1,26 kg/L 20° C
		<b>Viscosità</b>	9000 ± 3000 cps
		<b>Resa pratica</b>	10-12 m <sup>2</sup> /L per mano la resa è indicativa e variabile, in funzione dell'effetto desiderato
		<b>Aspetto del film</b>	Satinato metallico glitterato
<b>GAMMA COLORI</b>		<b>Argento, Oro, tintometro Rovermix 2.</b>	
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>		<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>
		Pennello piatto, spalter	Pronto all'uso.
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>		<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>	
		<p>Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito esente da tracce di sporco, grasso, muffa e da macchie di umidità.          Applicare una / due mani di ROVERQUARZO FINO.          Dopo completo essiccamento, applicare ASTRO a pennello incrociando continuamente l'attrezzo per distribuire le cariche minerali e d orientare i pigmenti perlescenti – luminescenti..          Ad essiccazione avvenuta è possibile applicare una seconda mano di prodotto, con le stesse modalità della prima, per uniformare maggiormente l'aspetto della superficie ed enfatizzare maggiormente l'effetto luce dei glitter.</p>	
<b>ESSICCAZIONE</b>		A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 2-3 ore. Sovrapplicazione / completa 14-24 ore.	
<b>AVVERTENZE</b>		Mescolare con cura prima dell'uso. Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.	

CQ Rev 0 - giugno 2014

**Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA**

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.