

## SCHEDA TECNICA

<b>ISOLANTE PER IDROPITTURE</b>		<b>5670.001</b>	
<b>FISSATIVO AD ACQUA</b>			
<b>INTERNO</b>		<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>	
<i>OTTIMO POTERE ISOLANTE</i>		<i>BUONA ADESIONE</i>	
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	<p>E' un fondo di preparazione per superfici edili interne nuove e moderatamente sfarinanti.</p> <p>E' utilizzabile anche come base per stucchi e tempere. Consolida ed isola il supporto rendendolo idoneo a ricevere i successivi trattamenti.</p>		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<b>Prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa.</b>		
	<b>Peso specifico</b>	1,01 - 1,03 kg/L a 20° C	
	<b>Viscosità</b>	Tazza DIN a 20° C = 10-14 s	
	<b>Resa pratica</b>	30-40 m <sup>2</sup> /L per mano	
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Aspetto del film</b>	Trasparente	
	<b>Attrezzatura</b>	<b>Diluizione in volume</b>	<b>Diluyente</b>
	Pennello	Aggiungere da 4 a 6 L di acqua potabile per litro di prodotto	Acqua potabile
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	Regolare la diluizione in funzione del grado di assorbimento del supporto per impregnare la superficie ed evitare che si formi una pellicola lucida, che può provocare conseguenze negative sull'ancoraggio delle mani successive.		
	<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>		
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<p>I supporti devono essere sani, privi di efflorescenze saline o macchie di umidità attive. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini. Pulire accuratamente la superficie da trattare.</p> <p>Applicare 1 mano di ISOLANTE PER IDROPITTURE variando la diluizione secondo l'assorbimento del supporto (molto assorbente diluizione 1:4, poco assorbente diluizione 1:6).</p>		
<b>ESSICCAZIONE</b>	<p>A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 1-2 ore.</p> <p>Ricopribile dopo 24 ore. .</p>		
<b>AVVERTENZE</b>	<p>Teme il gelo.</p> <p>Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.</p>		

CQ Rev 8 - luglio 2015

***Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA***

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.