

SCHEDA TECNICA



LAKISTAR		5665.024	
FLATTING TRASPARENTE BRILLANTE			
LEGNO ESTERNO INTERNO			
SPECIALE PER IMBARCAZIONI E AMBIENTI AGGRESSIVI		RESA ELEVATA	
ALTA RESISTENZA		OTTIMA PENNELLABILITA' E DILATAZIONE	
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	E' una flatting trasparente a finitura brillante di elevata resistenza in ambiente marino, speciale per imbarcazioni. Speciali additivi assicurano una ottima difesa dai raggi ultravioletti. E' un prodotto idrorepellente con ottima pennellabilità, dilatazione e con resa elevata. Mette in risalto le venature del legno senza alterarle.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"	Prodotto a base di resine alchidiche pregiate.		
	Peso specifico	0,89-0,93 kg/L a 20°C	
	Viscosità	DIN 4 a 20°C = 130"-150"	
	Resa pratica	15-20 m²/L per mano di prodotto	
	Aspetto del film	Brillante mielato	
GAMMA COLORI	Incolore 024		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione	Diluyente
	Pennello	Massimo 10 in volume	Dil. sint. 5690.033
SISTEMA APPLICATIVO	Legno nuovo		Legno già verniciato
	Carteggiare il supporto e spolverare. Applicare 1 mano di TUTTOLEGNO IMPREGNANTE 5568. Applicare 2 o 3 mani di LAKISTAR.		Carteggiare e asportare pre-esistenti verniciature non aderenti. Spolverare. Applicare 2 o 3 mani di LAKISTAR.
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : Fuori polvere in 2 ore. Asciutto in 6 ore La seconda mano dopo 24 ore.		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Applicare in ambienti ben areati.		

CQ Rev 4 - marzo 2015

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA

Boero Bartolomeo s.p.a.

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.