SCHEDA TECNICA

MATT-RO	Serie 7N5543

SMALTO AD ACQUA OPACO

ESTERNO INTERNO FERRO LEGNO PVC MURATURA

ALTA COPERTURA OTTIMA RESISTENZA RESA ELEVATA
OTTIMA DURATA INODORE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Smalto acrilico ad acqua di impiego universale. Ottima copertura, non ingiallente.Adatto per ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc. opportunamente preparati. Ideale per l'applicazione in ambienti chiusi e poco areati perché inodore. ***Certificato A+ (IAQ Indoor Air Quality ISO 16000-3-6-9-11; Regulation of March and April 2011) è anche dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP.***		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"	**Prodotto a base di resina acrilica ad acqua.**		
	Peso specifico	1,18 -1,25 kg/L a 20° C secondo le tinte	
	Viscosità	Brookfield a 20° C = 2500 – 3500 cP.	
	Resa pratica	10-14 m^2/L per mano di prodotto	
	Aspetto del film	Opaco	
	Brillantezza	7-13 unità a 60°	
GAMMA COLORI	**Bianco 101 – Nero 701; prodotto a tintometro Rovermix 2**		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	**Attrezzatura**	**% diluizione in volume**	**Diluente**
	Pennello Rullo da smalto	0-5	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	**Ferro / Legno** Carteggiare e pulire le superfici da trattare. Su ferro :applicare 1/2 mani di ROVERCROMO EXTRA e 2 mani di MATT-RO. Su legno :applicare 1 mano di PRIMER RO e 2 mani di MATT-RO.	**PVC** Sgrassare con solvente. Carteggiare e pulire le superfici da trattare. Applicare 2 mani di MATT-RO.	**Muratura** Stuccare e rasare. Fissare con ROVERFIX Applicare 2 mani di MATT-RO.
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : Fuori polvere in 30 minuti. La seconda mano dopo 24 ore.		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev 0 - marzo 2019

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"

Boero Bartolomeo s.p.a.
I – 16121 GENOVA – Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.