

SCHEDA TECNICA

ROVERCASA <i>mask</i>		5646.101	
IDROPITTURA LAVABILE OPACA			
INTERNO ESTERNO SUPERFICI IN MURATURA			
OTTIMO PUNTO DI BIANCO OTTIMA COPERTURA			
OTTIMA RESA FACILE APPLICAZIONE			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Pittura murale di elevata resistenza agli alcali, spiccata versatilità. Ottima copertura, buona pennellabilità e ottimo punto di bianco. L'aspetto opaco permette di mascherare piccole imperfezioni del supporto. Indicata per la decorazione di ambienti interni.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Prodotto a base di pregiate resine in dispersione, pigmenti e cariche selezionate.		
	Peso specifico	1,51 -1,55 kg/L 20° C	
	Viscosità	Brookfield a 20° C = 17000 – 20000 cP.	
	Resa pratica	9-12 m ² /L per mano di prodotto	
	Aspetto del film	Opaco	
	Resistenza al lavaggio	Resistente al lavaggio	UNI 10795
	Permeabilità al vapore	Alta	UNI 10795
	Presa di sporco	Bassa	UNI 10792
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali.	UNI 10795	
GAMMA COLORI	Bianco 101		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluyente
	Pennello	35 (1 ^a mano) 25 (2 ^a mano)	Acqua
	Rullo	25	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare. Rasare, se necessario con STUCCO IN PASTA. Fissare con ROVERFIX. Applicare 2 mani di ROVERCASA <i>mask</i> .		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 2-3 ore. La seconda mano dopo 6 ore.		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev 6 - novembre 2014

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA