

# SCHEDA TECNICA

<b>STUCCO IN POLVERE</b>		<b>5650.110</b>	
<b>STUCCO PER MURO E LEGNO</b>			
<b>INTERNO</b>	<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>	<b>LEGNO</b>	
<i>OTTIMO POTERE RIEMPITIVO    OTTIMA CARTEGGIABILITA'</i> <i>RITIRO LIMITATO    FACILE APPLICAZIONE</i>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Prodotto in polvere che miscelato con acqua dà luogo ad una pasta omogenea ideale per riempire buchi, screpolature e difetti superficiali, su legno e superfici in muratura. Può inoltre essere usato vantaggiosamente per rasare pareti ondulate.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b> <small>Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"</small>	<b>Prodotto in polvere da miscelare con acqua prima dell'impiego.</b>		
	<b>Resa pratica</b>	In rapporto all'uso	
	<b>Aspetto del prodotto</b>	Polvere bianca	
	<b>Lavorabilità</b>	60 minuti	
<b>GAMMA COLORI</b>	<b>Bianco 110</b>		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Spatola	50	Acqua
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPERFICI IN MURATURA E LEGNO</b> Preparare il prodotto disperdendo 2 parti di STUCCO IN POLVERE con una parte d'acqua, agitando fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Attendere circa 10 minuti prima di applicare il prodotto. Eliminare accuratamente polvere, sporcizia ed evitare la formazione di bolle d'aria. Applicare la pasta con spatola.		
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : Indurimento pasta 30 minuti. Carteggiabile dopo 1 ora.		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev 2 - Dicembre 2006

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA*