

SCHEDA TECNICA

TUTTOLEGNO IMPREGNANTE A SOLVENTE		5568	
IMPREGNANTE PROTETTIVO A FINITURA OPACA			
ESTERNO		INTERNO	
<i>FORTE PENETRAZIONE</i>		<i>NON FORMA PELLICOLA</i>	
<i>LASCIA RESPIRARE IL LEGNO</i>			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	<p>E' un prodotto per la protezione di ogni tipo di legno nuovo o sverniciato. Protegge e colora il supporto senza diminuire la naturale traspirazione del legno.</p> <p>I colori naturali mettono in risalto le venature del legno, valorizzando anche legni poco pregiati. Non forma pellicola ma penetra profondamente nei pori del legno.</p>		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE <small>Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"</small>	Prodotto a base di resine alchidiche e pigmenti inalterabili.		
	Peso specifico	0,82-0,87 kg/L a 20°C	
	Viscosità	DIN 4 a 20°C = 10"-15"	
	Resa pratica	10-16 m ² /L per mano di prodotto	
Aspetto del film	Opaco setoso		
GAMMA COLORI	Incolore 035 e tinte di cartella; prodotto a tintometro Rovermix 2		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello e straccio	Pronto all'uso	Dil. sint. 5690.033
SISTEMA APPLICATIVO	LEGNO NUOVO O SVERNICIATO Carteggiare, spolverare e sgrassare accuratamente il supporto. Applicare 1 o 2 mani di TUTTOLEGNO IMPREGNANTE A SOLVENTE.		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R.	:1 ora asciutto a completo assorbimento. La seconda mano dopo 12 ore (secondo l'assorbimento del legno).	
AVVERTENZE	<p>Per l'esterno si consigliano sempre tinte colorate perché il pigmento conferisce una maggiore protezione al legno dai raggi UV.</p> <p>I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva.</p> <p>Teme il gelo.</p> <p>Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.</p> <p>Applicare in ambienti ben areati.</p>		

CQ Rev 5 - aprile 2015

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA